

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

European Declaration of Conformity



Nome do Produtor: <i>Name of the manufacturer</i>	Ezequiel Francisco Alves, Lda.
Morada do Produtor: <i>Address of the manufacturer</i>	Av. Marquês de Pombal, 247. Morelena 2715-055 Pero Pinheiro
Ano de Produção <i>Year of production</i>	2007
Norma de Referência <i>Referency Standard</i>	EN 1469:2004
Produto:	Placas para Revestimentos de Paredes (Interiores ou Exteriores)
<i>Product</i>	<i>Slabs for Cladding</i>
Denominação de acordo com a norma EN 12440	
Nome Típico: <i>Traditional name</i>	Rosa Portugal
Designação Petrográfica 09-27/06 <i>Petrological name</i>	Mármore - Rocha com textura granoblástica
Cor Típica: <i>Typical colour</i>	Rosa, branco rosado e branco anilado com bandas acinzentadas
Local de Origem: <i>Place of origin</i>	Bencatel
Características <i>List of the characteristics</i>	Valores Declarados <i>Declared values</i>
Resistência à Flexão (MPa) 01-27/06 <i>Flexural strength</i>	
Menor valor esperado <i>Lower expected value</i>	16,5
Valor Médio <i>Mean value</i>	18,3
Desvio Padrão <i>Standard deviation</i>	1,6
Resistência ao Gelo (só para uso no exterior) 07-27/06 <i>Frost resistance - (only for external use)</i>	Não se verificaram quaisquer alterações ao fim de 48 ciclos de ensaio.
Resistência ao Choque Térmico 06-27/06 (só para uso no exterior) (Qd sujeito a exigências regulamentares) <i>Thermal shock resistance - (only for external use; where subject to regulatory requirements)</i>	DND
Densidade Aparente (Kg/m3) 03-27/06 <i>Apparent density</i>	
Valor Médio <i>Mean value</i>	2682
Desvio Padrão <i>Standard deviation</i>	40
Porosidade Aberta (%) 03-27/06 <i>Open Porosity</i>	
Valor Médio <i>Mean value</i>	0,3
Desvio Padrão <i>Standard deviation</i>	0,1
Resistência à Fixação <i>Resistance to fixing</i>	DND
Absorção de água à pressão atmosférica (%) 13-27/06 <i>Water absorption at atmospheric pressure</i>	
Valor Médio <i>Mean value</i>	0,1
Desvio Padrão <i>Standard deviation</i>	0,06
Reacção ao Fogo 08-27/06 (só para uso no interior) <i>Reaction to fire - (only for internal use)</i>	Classe A1, sem testar
Acabamento Superficial 09-27/06 <i>Surface finish</i>	Polido
Aparência Visual 09-27/06 <i>Visual appearance</i>	Mármore de grão médio, por vezes médio a grosseiro, de cores rosa, branco-rosa e branco anilado, com bandas acinzentadas.
Comprimento (mm) 02-27/06 <i>Length</i>	300x300
Maior desvio esperado (mm) <i>Higher expected deviation</i>	1,0
Espessura (mm) 02-27/06 <i>Thickness</i>	10
Maior desvio esperado (mm) <i>Higher expected deviation</i>	0,3